



0398

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ N. 0398/CPR/AG/14.020

Melzi & figli s.r.l.
Via General Cantore, 190
20099 Sesto San Giovanni

23

UNI EN 12620 - UNI EN 13043 - UNI EN 13139 - UNI EN 13242

Denominazione commerciale: Frantumato MPS calcestruzzo 0/30

Aggregato riciclato 0/32 – G_A80 frantumato costituito da materiali litici di vario genere, proveniente dal recupero di rifiuti di demolizione presso l'impianto di Viale Edison, Sesto San Giovanni (Mi)

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Designazione (UNI EN 12620)				
Designazione (UNI EN 13043)				
Designazione (UNI EN 13139)				
Designazione (UNI EN 13242)	Aggregato in frazione unica 0/32 – G _A 80			
UNI EN	12620	13043	13139	13242
Forma dei granuli				SI ₂₀ – FI ₂₀
Granulometria (d/D)				0/32
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)				2,531
Qualità delle polveri				F ₃
Qualità delle polveri (SE)				NPD
Qualità delle polveri (MB)				NPD
Percentuale di superfici frantumate				C _{90/3}
Contenuto di conchiglie				NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione				LA ₄₀
Resistenza alla levigabilità				NPD
Resistenza all'abrasione				NPD
Resistenza all'usura				M _{DE} 35
Cloruri (%C)				NPD
Solfati solubili in acido				AS 0.2
Solfati idrosolubili (%)				0,067
Zolfo totale (%Z)				NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo				NPD
Contenuto di carbonato (%CO ₂)				NPD
Stabilità di volume				NPD
Ritiro per essiccamento				NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria				NPD
Assorbimento di acqua (%WA)				1,4
Emissione di radioattività				NPD
Rilascio di metalli pesanti				NEI LIMITI DI LEGGE
Rilascio di idrocarburi poliaromatici				
Rilascio di altre sostanze pericolose				
Durabilità al gelo/disgelo				F ₂
Durabilità alla reazione alcali-silice				NPD
Affinità ai leganti bituminosi				NPD
Percentuale di particelle frantumate				NPD
Resistenza allo shock termico				NPD